

Zink-Paste (nach DIN 50.976 von 1980)

Artikel-Nr. 70-40

Produkt: Korrosionsfeste graue Zinkbeschichtung

Anwendungsbereich: Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen,
Ausbesserung beschädigter Verzinkungen

Produktbeschreibung: Dickstrich-System,
96% Zinkgehalt im Trockenfilm,
98,5 - 99% reines Zink,
Trocknung vorwiegend oxydativ,
ohne Kapillarrisse,
keine Absetzen des Zinks in der Dose,
jederzeit gebrauchsfertig,
Airless-Spritzen ohne Verdünnung möglich mit Düse 4 oder 5,
bis zu 150 µm Schichtstärke in einem Arbeitsgang

Anwendungshinweise: Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 - 22°C.
Bei tieferen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit,
die durchschnittliche Temperatur sollte 15°C nicht unterschreiten.

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten

**Kennzeichnungs-
Piktogramme:**



UN 1263

Entsorgung: Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen

Lieferform: Art.Nr. 70-4050 500g-Dose

70-4000 1 Kg-Dose

Sonstige Hinweise: 70-4010 10 Kg-Eimer

Ebenfalls erhältlich:

METAFLUX 70-45 Zink-Spray mit über 92% Zinkgehalt im Trockenfilm

Änderungen vorbehalten!

